

Lona Antichamas

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	MÉTODO DE TESTE
GRAMATURA	380G
TECIDO	500x500 9x9
"RESISTENCIA A TRAÇÃO ISO 13934-1:2013 C.R.E.STRIP METHOD"	575 / 390 N/5cm
"ALONGAMENTO ISO 13934-1:2013 C.R.E.STRIP METHOD"	22 / 23 %
"FORÇA DE RASGO ISO 13937-2:2000 C.R.E. SINGLE TONGUE METHOD"	56 / 40 N