

Lona Backlight Premium

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	MÉTODO DE TESTE
GRAMATURA	440G
TECIDO	250x500 18x12
"RESISTENCIA A TRAÇÃO ISO 13934-1:2013 C.R.E.STRIP METHOD"	770 / 650 N/5cm
"ALONGAMENTO ISO 13934-1:2013 C.R.E.STRIP METHOD"	23 / 34 %
"FORÇA DE RASGO ISO 13937-2:2000 C.R.E. SINGLE TONGUE METHOD"	33 / 37 N