

Tecido Backlight Promo

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	MÉTODO DE TESTE
GRAMATURA	110G
TECIDO	165x165
"RESISTENCIA A TRAÇÃO ISO 13934-1:2013 C.R.E.STRIP METHOD"	350x320 N/5cm
"RESISTENTE AO RASGO ISO 13937-2:2000 C.R.E. SINGLE TONGUE METHOD"	15 / 13 N