

Chapa de Acrílico Preta

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	MÉTODO DE TESTE
ESPESSURA	±0.5mm
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (MPA)	≥70
RUPTURA POR TRAÇÃO (%)	≥3
MÓDULA DE TRAÇÃO (MPQ)	≥3000
RESISTÊNCIA AO IMPACTO(KJ/M ²)	≥17
ALTERAÇÃO DIMENSIONAL APÓS AQUECIDA (%)	≤2.5
TEMPERATURA PARA DORBRA (°C)	≥100
TRANSMISSÃO DE LUZ	0