

Lona Discovery Fachada

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	MÉTODO DE TESTE
GRAMATURA	440G
TECIDO	1000x1000 9x9
"RESISTENCIA A TRAÇÃO ISO 13934-1:2013 C.R.E.STRIP METHOD"	1250 / 1000 N/5cm
"ALONGAMENTO ISO 13934-1:2013 C.R.E.STRIP METHOD"	24 / 26 %
"FORÇA DE RASGO ISO 13937-2:2000 C.R.E. SINGLE TONGUE METHOD"	60 / 78 N